












Technical Data

Caratteristiche Tecniche

Caractéristiques techniques

Quartz

CHARACTERISTICS	STANDARD	UNIT	RANGE OF VALUES	
			LIVING	FUSION*
 DENSITY	EN - 14617/1	Kg/dm ³	2,00 - 2,65	2,20 - 2,40
 WATER ABSORPTION	EN - 14617/1	%w/w	< 0,1	< 0,1
 FLEXURAL STRENGTH (BENDING)	EN - 14617/2	MPa	> 45	> 50
 COMPRESSIVE STRENGTH	EN - 14617/15	MPa	> 150	> 150
 ABRASION RESISTANCE	EN - 14617/4	mm ³	139 - 302	139 - 302
		mm	25,5 - 33	25,5 - 33
 LINEAR THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	EN - 14617/11	°C ⁻¹	18 - 52 x 10 ⁻⁶	25 - 55 x 10 ⁻⁶
 DIMENSIONAL STABILITY	EN - 14617/12	Class	A	A
	(60 x 60 x 1,2)			
 RESISTANCE TO CHEMICALS (ACIDS)	EN - 14617/10	Class	C4	C3/C4
 FREEZE AND THAW RESISTANCE	EN - 14617/5		Resistant	Resistant
 REACTION TO FIRE	EN - 13501/1		A2 fl - S1/ B fl-S1	A2 fl - S1
 SUITABILITY FOR USE IN KITCHENS	EN - 14617/10 Annex A		Suitable	Suitable

I dati sopra esposti sono indicativi e non impegnativi. Su richiesta verranno forniti dati di prova specifici

The above data are indicative and not binding. Specific test data will be provided upon request.

* per la collezione Fusion è disponibile la certificazione NSF * for Fusion collection NSF certification is available.

Certifications | Certificazioni | Attestations

